

MULTI-EXTENTION

Verwerkingstijd :ca. 4-5 minuten. (20°C)

- Stofdroog : ca. 10 minuten.
- Uitgehard : 20 - 25 minuten.
- Schuurbaar : na 25 minuten.
- Overspuitbaar : na 25 minuten.
- I.R.droging:
 - Korte Golf straling: ca 2 tot 3 minuten.
 - Midden Golf Straling: ca 5 mnuten.
 - Tot 80°C (Houdt afstand)

Verarbeitungszeit: ca. 4-5 Minuten. (20°C)

- Staubtrocken : ca. 10 Minuten.
- Ausgehärtet : 20 - 25 Minuten.
- Schleifbar : nach 25 Minuten.
- Überlackierbar : nach 25 Minuten.
- I.R. Trocknung :
 - Für kurzwellige Strahlung: ca 2 bis 3 Minuten.
 - Für mittelwellige Strahlung: ca 5 Minuten.
 - Bis 80° C (Abstand wahren)