



MULTI-SPRAYPOLY

Droging bij 20°C:

- Stofdroog : ca. 40 minuten.
- Uitgehard : ca. 1,5 uur
- Schuurbaar : 2-3 uur.
Zowel droog als nat te schuren. Aanbevolen : droog.
- Overspuitbaar : na 24 uur.
- I.R.droging:
 - Korte Golf straling: ca 2 tot 3 minuten.
 - Midden Golf straling: ca 5 mnuten.
 - Tot 80°C (Houdt afstand)

Trocknung bei 20°C:

- Staubtrocken : ca. 40 Minuten.
- Ausgehärtet : ca 1,5 uur.
- Schleifbar : 2-3 Stunde.
- Überlackierbar : nach 24 Stunde.
- I.R. Trocknung :
 - Für kurzwellige Strahlung: ca 2 bis 3 Minuten.
 - Für mittelwellige Strahlung: ca 5 Minuten.
 - Bis 80° C (Abstand wahren)