

Technical Data Sheet

KRISTAL

eXcellent

HS Hardener 83
Art.nr. 8310, 8311, 8312

Verharders
Versie: **NL-TDS-8310-3.1**
Revisie: June 08

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

UITGEBREIDE TECHNISCHE INFORMATIE TOEPASSINGSGEBIED

In combinatie met KRISTAL UHS Clear Coat 93 2: en KRISTAL UHS Surfacer 53 5:1 als autoreparatielak voor personenauto's en zwaar vervoer


PRODUCT EN BIJBEHORENDE PRODUCTEN

	HS Hardener 83 STD	Voor normale temperaturen bij kleine tot middel grote objecten, 18 – 25°C.
	HS Hardener 83 Fast	Voor lagere temperaturen bij kleine tot middel grote objecten, 10 - 18°C en voor deelreparaties en spot-repair.
	HS Hardener 83 Slow	Voor hogere temperaturen en/of grote objecten, 25 - 35°C.
Bijbehorende producten	UHS Clear Coat 93 2:1 UHS Clear Coat 93 2:1 ZG/M UHS Surfacer 53 5:1 2K PU ULTRA Thinner	
Artikelnummers	HS Hardener 83 STD	8310
	HS Hardener 83 Fast	8311
	HS Hardener 83 Slow	8312
	UHS Clear Coat 93 2:1	9310
	UHS Clear Coat 93 2:1 ZG/M	
	ZIJDEGLANS	9310 ZG
	MAT	9310 M
	UHS Surfacer 53 5:1	
	Black	5325
	Dark Grey	5326
	Grey	5327
	White	5329
	2K PU ULTRA Thinner STD	3130
	2K PU ULTRA Thinner Fast	3131
	2K PU ULTRA Thinner Slow	3132

GRONDSTOFBASIS

Niet vergelende hoog duurzame aliphatische isocynaathars.

MENGEN



Zie Technical Data Sheets
- UHS Clear Coat 93 2:1
- UHS Clear Coat 93 2:1 ZG/M
- UHS Surfacer 53 5:1

Technical Data Sheet

KRISTAL

eXcellent

HS Hardener 83
Art.nr. 8310, 8311, 8312

Verharders
Versie: **NL-TDS-8310-3.1**
Revisie: June 08

ALLEEN VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK

FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Dichtheid : 0,99 kg/L
Vlampunt : >21 °C
Vol.% vast : 56%
VOS-getal : 430-435 g/L

HOUDBAARHEID

Bij normale opslagcondities en ongeopende bus maximaal 1 jaar voor HS Hardener 83 STD, Traag en maximaal ½ jaar voor HS Hardener 83 Fast.
Bij éénmaal geopende bus maximaal 1 week, afhankelijk van temperatuur en luchtvochtigheid. Na gebruik de bus direct sluiten.



Kristal Coatings B.V.
Postbus 72, 6640 AB Beuningen
Platinawerf 22b, 6641 TL Beuningen

Tel: +31 (0)24 675 26 36

Internet: www.kristalcoatings.nl

Fax: +31 (0)24 675 33 60

E-mail: info@kristalcoatings.nl

Belangrijke mededeling

Onze producten zijn alleen geschikt voor professioneel gebruik.

Opgegeven verwerkingstijd is alleen geldig wanneer het product verbruikt wordt onder geconditioneerde omstandigheden. Ondanks de vele factoren die het proces en verwerking van onze producten kunnen beïnvloeden, zijn deze gegevens vrij voor verwerkers voor eigen onderzoek en tests ; noch geven de gegevens enige garantie op bepaalde eigenschappen, niet op de toepasbaarheid van de producten voor een specifieke doel. Elke datum, gewicht, verhoudingen, etc. hierin gegeven zijn alleen voor algemene doeleinden ; de gegevens kunnen veranderen zonder voorafgaande informatie en zijn niet nadelig voor de kwaliteit van het product (product specificatie).

Voor technische ondersteuning en advies met betrekking tot de keuze van coatings systemen en methoden van verwerking, onze technische staf is bereikbaar op elke tijd.