




## EURO-CRYL EC-635 WASHPRIMER 2K Beige-bruin

### Verwerkingsvoorschriften

Mengverhouding :



1:1 in volume met EURO-CRYL EC-636 Washprimer Activator.

Verwerkings-  
viscositeit :



DIN CUP 4 mm/ 20°C.  
Luchtspuit : 18-20 sec.

Spuitapparatuur :



Bovenbeker

Spuitopening (mm)

Spuitdruk (bar)

1.4-1.8

3.5-4.5

Onderbeker

1.6-1.8

3.5-4.5

HVLP/LVLP

1.4-1.8

Volgens fabrikant




Spuitgangen/  
Laagdikte :



1-2  
20 -40 µm

Uitdampen :



n.v.t.

Drogging :



20°C : 1 uur per laag

Potlife :



Minimaal 24 uur