



EURO-CRYL 2K LOW VOC THINNER **Standaard – Fast – Slow**

Toepassingsgebied	: EURO-CRYL 2K LOW VOC Thinners worden ingezet als verduunners voor de EURO-CRYL 2K PU laksystemen.
Chemische basis	: Mengsel van ketonen en acetaten.
Algemene eigenschappen	: De inzetbaarheid van EURO-CRYL 2K LOW VOC Thinners met betrekking omgevingstemperatuur is als volgt: Fast: wordt toegepast bij een temperatuur van 7 -15°C en voor deelreparaties. Standard: wordt toegepast bij een temperatuur van 15 - 25 °C. Slow: wordt toegepast bij een temperatuur van 25 - 35 °C.
Mengverhouding (volume)	: Zie Technische Informatiebladen.
Fysische eigenschappen	
Dichtheid	: ca. 0.83 kg/L
Vlampunt	: 20 °C
VOC-getal	: 830 g/l
Houdbaarheid	: In gesloten bussen en normale opslagcondities max. 2 jaar.