



# EURO-CRYL HS 4:1 SURFACER

Zwart, Donkergrijs, Grijs, Wit


<b>Toepassingsgebied</b>	: Geschikt voor de autoreparatiesector.
<b>Chemische basis</b>	: High solid hydroxyacrylaatharsen.
<b>Algemene eigenschappen</b>	: EURO-CRYL HS 4:1 Surfacer, is een hoogvullende, goed schuurbare en eenvoudig te verwerken high-solid twee-componenten surfacer.
<b>Bijbehorende producten</b>	: EURO-CRYL 2K 1-2-3 Universal Thinner Activators: EURO-CRYL HS Activators Standaard, Fast, Slow EURO-CRYL HS X-Tra Activators Standaard, Fast
<b>VOC-getal</b>	: 480 g/L (gebruiksklare HS Surfacer 4:1)
<b>Mengverhouding (volume)</b>	: 4:1 (HS Surfacer : HS Verharder), evt. tot 5-10% EURO-CRYL 2K Universal 1-2-3 Thinner toevoegen.
<b>Fysische eigenschappen</b>	
Dichtheid	: 1.65 kg/L
Vlampunt	: >24 °C
Vaste stof gehalte m/m	: 75%
<b>Rendement</b>	: Ca. 8 m <sup>2</sup> /L/60 µm.
<b>Glans</b>	: Mat.
<b>Ondergronden</b>	: Over Washprimer op oude laklagen en diverse metalen en kunststoffen.
<b>Grondmaterialen</b>	: EURO-CRYL Washprimer EC-635 1:1
<b>Afwerkmaterialen</b>	: 1 comp. en 2 comp. aflakken.
<b>Reiniging apparatuur</b>	: EURO-CRYL 2K Universal 1-2-3 Thinner of CR-1001 Premium Sprayuncleaner.
<b>Kleur</b>	: Zwart (EC-4007), Donkergrijs (EC-4005), Grijs (EC-4004), Wit (EC-4001)
<b>Houdbaarheid</b>	: Bij standaard opslag condities en ongeopende bus max. 2 jaar.

## EURO-CRYL HS 4:1 SURFACER

Zwart, Donkergrijs, Grijs, Wit

### Verwerkingsvoorschriften

Mengverhouding :



4:1 in volume met EURO-CRYL HS Activator Standard, Fast.  
4:1 in volume met EURO-CRYL X-Tra HS Activator Standard, Fast.  
3:1 met EURO-CRYL MS Activator Standard, Fast of Slow.  
Indien nodig verdunnen met EURO-CRYL 2K Universal 1-2-3 Thinner

Verwerkings-  
viscositeit:




DIN CUP 4 mm/ 20°C.  
Luchtspuit : 20-22 sec.

Spuitapparatuur :




	<u>Spuitopening (mm)</u>	<u>Spuitdruk (bar)</u>
Bovenbeker	1.4-1.8	3.5-4.5
Onderbeker	1.6-1.8	3.5-4.5
HVLP/LVLP	1.4-1.8	Volgens fabrikant

Spuitgangen/  
Laagdikte :



1-3  
60 -180 µm

Uitdampen :



10-15 min.

Droging :



20°C : 1-2 uur per laag  
60°C : 30 min.  
Nat-in-nat overspuitbaar na ca. 15-20 min. bij 20°C.  
Dikke lagen na 18 uur bij 20°C (dikke lagen niet drogen bij 60°C).

Potlife :



50-60 min. in combinatie met EURO-CRYL Activator.  
10-15 min. in combinatie met EURO-CRYL Air Dry Verharder.